



Pattex Acril 1 Paredes e Fendas

Vedante acrílico em dispersão aquosa

Ideal para juntas de baixo movimento. Indicado para a vedação de fendas, fissuras, janelas e molduras.



Propriedades


- Adere à maioria dos suportes utilizados em construção
- Elevada facilidade de aplicação e alisamento
- Elevado poder de enchimento
- Não racha
- Pode ser pintado

Suportes

- Metais:
Alumínio anodizado, Alumínio lacado, Ferro, Metais em general
- Vidro:
Vidro monobloco
- Materiais de construção:
Betão, mármore, granito, pedra, cimento, tijolos, madeira, gesso e materiais porosos em geral
- Plásticos:
PVC, Polyester – Fibra de vidro

- ▶ Pintável
- ▶ Fácil aplicação

Campo de aplicação



- Juntas de reduzido movimento médio



- Reparação de fendas



- Vedação interior em carpintaria



- Fixação de molduras de esferovite

Dados técnicos

Características do produto sem polimerizar

- Base: Resinas acrílicas em base aquosa
- Secagem: Evaporação
- Densidade: Aprox. 1,56 g/mm³
- Deslizamento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formação de pele: Aprox. 30min
- Tempo de secagem: 2 mm / 24h
- Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C

Características do produto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 30
- Módulo a 100%: Aprox. 0,26 N/mm² (ISO 527)
- Alongamento na ruptura: Aprox. 200% (ISO 8339-A)
- Alongamento de serviço: máx. 10%
- Resistência térmica: -25°C a +80°C

Modo de emprego

- As superfícies a vedar devem estar secas e isentas de gordura, poeiras e sujidade
- Cortar a ponta do cartucho e a cânula à medida da espessura do cordão que se queira obter
- Recomenda-se, ao finalizar a operação de vedamento, cobrir o cartucho com uma lâmina plástica, para efeitos de secagem e conservação do produto
- Limpar os utensílios com água

Observações:

- O produto aplica-se directamente do cartucho utilizando uma pistola manual ou pneumática standard, sem necessidade de tratamento prévio
- Depois da aplicação, o produto pode alisar-se com água com sabão antes da formação de película
- Não utilizar em juntas em permanente contacto com água

Armazenagem

- 18 meses na embalagem original em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e os 25°C

Ferramentas de aplicação



Pistola manual ou pneumática standard

Rendimento (metros lineares)



Profundidade junta (mm)	Largura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpeza de utensílios



Água

Tempo de secagem



Secagem total: 2 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores



Interiores

Cor



Cartucho 300ml: Branco, cinza, castanho e preto
Salsicha 600 ml: Branco

Formatos

Disponível em cartucho de 300ml e bolsa 600ml



300ML



600ML