



Pattex Silicon 5 Universal

Vedante de silicone acético

Ideal para a vedação de casas de banho, bases de duche, banheiras, ralos, cozinhas e caixilharia.



Propriedades

- Excelente adesão sobre alumínio anodizado, vidro e superfícies vitrificadas.
- Elevada resistência a exteriores e raios UV
- Elasticidade e módulo médios
- Resistente ao mofo e aos produtos de limpeza comuns

Suportes

- Metais:
Alumínio anodizado
- Vidro:
Vidro monobloco, superfícies vitrificadas
- Materiais de construção:
Madeiras pintadas, superfícies cerâmicas (banheiras, lavatórios, etc)
- Plásticos:
Testar previamente. Não adere a PP, PE e Teflon®

- ▶ Resiste aos fungos
- ▶ Resiste aos raios UV


Campo de aplicação



▪ Estruturas de vidro exterior



▪ Vedação vidro-alumínio



▪ Sanitários



▪ Carpintaria alumínio-vidro

Dados técnicos

Características do produto sem polimerizar

- Base: Silicone
- Cura: Acético
- Densidade: Aprox. 1 g/mm³
- Deslizamento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formação de pele: Aprox. 10-15 min
- Velocidade de polimerização: 2-3 mm / 24h (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicação: Entre +5°C e +35°C

Características do produto polimerizado

- Dureza Shore A: 23
- Módulo a 100%: Aprox. 0,4 N/mm² (ISO 8339-A)
- Resistência térmica: -60°C a +160°C

Modo de emprego

- As superfícies a vedar devem estar isentas de pó, gordura e sujidade
- Cortar a ponta do cartucho e a cânula à medida do cordão que se queira obter
- Recomenda-se que, ao finalizar a operação de vedação, se cubra o cartucho com uma lâmina plástica, para efeitos de secagem e conservação do produto.
- Se necessário, o produto pode alisar-se com água com sabão antes da formação de película. Limpar os utensílios com white spirit antes de secar

Observações:

- O produto aplica-se directamente do cartucho utilizando uma pistola manual ou pneumática standard, sem necessidade de tratamento prévio.

Armazenagem

- 2 anos na embalagem original em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e os +25°C

Ferramentas de aplicação



Pistola manual ou pneumática standard

Rendimento (metros lineares)



Profundidade junta (mm)	Largura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpeza de utensílios



White spirit

Tempo de secagem



Secagem total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Branco e transparente

Formatos

Disponível em cartucho de 280ml



280ML