



Pattex SL630 Mármore

Vedante de silicone neutro

Ideal para a vedação de juntas entre materiais porosos. Perfeito para a vedação e montagem de peças de mármore em cozinhas e casas de banho. Especialmente formulado para evitar o aparecimento de manchas pela migração dos plastificantes.



Propriedades


- Fórmula especial "não mancha". Não contém plastificantes que possam ser absorvidos pelo suporte
- Excelente resistência a exteriores e UV
- Mantém o volume e elasticidade ao longo do tempo

Suportes


- Metais:
Alumínio anodizado, Alumínio lacado
- Vidro:
Vidro monobloco, Superfícies vitrificadas
- Materiais de construção:
Superfícies cerâmicas (banheiras, lavatórios, etc.), Granito, Mármore, Pedra natural, Betão, Travertino

- ▶ Não mancha os suportes
- ▶ Elevada Adesão
- ▶ Alto poder de enchimento


Campo de aplicação



- Vedação e instalação de bancadas



- Vedação em superfícies porosas



- Vedação e instalação de mármore em casas de banho e cozinhas

Dados técnicos

Características do produto sem polimerizar

- Base: Silicone
- Cura: Acética
- Densidade: Aprox. 1.03 g/cm³
- Deslizamento: ≤ 2 mm (ISO 7390)
- Formação de pele: Aprox. 25min
- Velocidade de polimerização: 2-3 mm / 24h

Características do produto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 18
- Módulo a 100%: Aprox. 0,5 N/mm² (ISO 8339-A, 100%)
- Alongamento da ruptura: Aprox. 300% (ISO 8339-A)
- Resistência térmica: -60°C a +160°C

Modo de emprego

- As superfícies a vedar devem estar isentas de pó, gordura e sujidade
- Cortar a ponta do cartucho e a cânula à medida do cordão que se queira obter e aplicar com a ajuda da pistola
- Recomenda-se, ao finalizar a operação de vedação, que se cubra o cartucho com uma lâmina plástica, para efeitos de secagem e conservação do produto.
- Se necessário, o produto pode alisar-se com água com sabão antes da formação de película.
- Limpar os utensílios com white spirit antes de secarem

Observações:

- O produto aplica-se directamente do cartucho utilizando uma pistola manual ou pneumática, sem necessidade de tratamento prévio

Armazenagem

- 12 meses na embalagem original, em interior seco e fresco. Temperatura entre os +5°C e os +25°C

Ferramentas de aplicação



Pistola manual ou pneumática standard

Rendimento (metros lineares)



Profundidade junta (mm)	Largura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpeza de utensílios



White spirit

Tempo de secagem



Secagem total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Translúcido

Formatos

Disponível em cartucho de 300ml



300ML