

Pattex Nural 60

Substituto Universal de Juntas

Substituto de juntas formulado especialmente para automação e indústria. A sua fórmula à base de silicone estudada para conseguir uma resistência excepcional ao óleo e uma elasticidade adequada.



Propriedades

- Cor do produto: preto
- Peso específico: 1,03g/ml
- Tipo de reticulado: acética
- Formação de pele: 12-20 minutos
- Velocidade de reticulado: 3mm/24h
- Contracção de volume: menor que 5%. Depois de secagem completa (7 dias)
- Resistência à ruptura (DIN 53504): 11 kg/cm²
- Alargamento da ruptura (DIN 53504): 500%
- Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25
- Resistividade eléctrica (DIN 53482): 1,4.105 ohm.cm
- Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm
- Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5
- Flexível e estável a temperaturas desde -40°C até +180°C
- Resistente a água, vapor, óleo, líquidos de transmissão e anticongelantes



▶ Resiste aos óleos e temperatura

Aplicações

- Substitui junta de cortiça, feltro, borracha e papel
- Ideal em juntas de culatra, tampa das válvulas e caixas de velocidade
- Preenche poros e fissuras

Aplicações



Formatos

Disponível em tubo de 40 ml (caixa)



40ML