

# Pattex Nural 27

Soldadura reparadora a frio

Soldadura reparadora a frio, rápida (5 minutos), de grande resistência, formulada especialmente para colar e reparar metais.



## Propriedades

- Tempo de mistura: Dispõe de 4 minutos para misturar e aplicar o produto
- Tempo de manipulação: 15 minutos
- Tempo de endurecimento: Ao fim de 1 hora resiste 100 kg/cm<sup>2</sup>
- Resistência à tracção por cisalha (segundo norma EN 1465): 120 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, aço) / 170 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, cobre)
- Resistência à temperatura: desde -30°C até +150°C
- Coeficiente de dilatação: (UNE 53126) 4,75 x 10<sup>-5</sup>
- Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos e aos solventes habituais. Também resiste a ácidos e bases diluídos
- Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer
- Cor do produto: cinza metalizado

## Materiais

- Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço cromado, aço níquelado, alumínio, cobre, latão, estanho e chumbo. Também é indicado para vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira, mármore, cimento e fibrocimento

## Aplicações

- Pattex Nural 27 cola, repara e preenche de forma permanente. É adequado para tapar fissuras e fugas em tubagens, depósitos e peças metálicas. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado

## Aplicações



▶ Rápido: 5 minutos

## Formatos

Disponível em 2 tubos 11ml (blister), 2 tubos de 60 ml (blister) e seringa de 25 ml (blister)



22ML / 120ML



25ML